

## EUROKRISTALL® 200

Art.-Nr.: EE 50 10 0200



### Spachtelfähige Schutzbehandlung für Beton und andere mineralische Baustoffe. Bestandteil des kristallbildenden EUROKRISTALL®-Sanierungssystems

#### Eigenschaften

Die vorrangige Eigenschaft von EUROKRISTALL® 200 ist seine besondere Fähigkeit, in durchfeuchteten Poren und Kapillaren nichtlösliche, amorphe Kristalle zu bilden. Durch EUROKRISTALL® 200 wird somit bis tief in den Kernbereich des Betons / Mauerwerks hinein eine Mikrokristallbildung ausgelöst, die den Baustoff dauerhaft gegen das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten schützt. Es ist gut zu verarbeiten und enthält keine Konservierungsmittel.

#### Anwendungsgebiete

EUROKRISTALL® 200 ist auf nahezu sämtlichen mineralischen Untergründen einsetzbar

#### Verarbeitungsbedingung

Der Untergrund muss bis auf die mineralische Grundsubstanz freigelegt und gereinigt werden. Lose Farb- und Putzbeschichtungen sowie sonstige haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Die Bausubstanz muss tragfähig und mit Eurokristall® KTG und Eurokristall® 300 vorbehandelt sein.

#### Produktvorbereitung

Zur Herstellung der Dichtmasse den Gebindeinhalt (25 kg) in ca.6l Wasser einstreuen und mit geeignetem Mischwerkzeug / Rührquirl anrühren, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 2 min nochmals durchmischen und innerhalb von max. 40 min. verarbeiten. Sonstige Zusätze dürfen nicht zugemischt werden! Angestreiften Mörtel nicht mit Wasser oder Trockenpulver mischen.

#### Verarbeitung

EUROKRISTALL® 200 wird zunächst mittels Zahnkelle, mit Druck auf die grundierten Flächen aufgerappt (durch das Kratzen über die Bausubstanz werden Kontaktpunkte hergestellt) und anschließend mit einer Glättkelle glattgezogen.

Außerdem kann es zur dauerhaften Abdichtung und Reparatur von starren Rissen und Fugen verwendet werden.

#### Weiterbearbeitung

Frisch verarbeitetes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Vor dem Auftragen der Schutzbeschichtung ist eine Trocknungsphase von min. 2 Wochen einzuhalten.

#### Verbrauch

Ca. 6-7 kg/m<sup>2</sup> entspricht ca. 5 mm Schichtstärke (Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.)

#### Standzeit

Ca. 40 Minuten

#### Mischungsverhältnis

Ca. 4,2:1 mit sauberem Wasser

#### Verarbeitungstemperatur

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter+ 5°C.

#### Farbe

Lichtgrau

#### Werkzeuge

Zahnkelle 8mm

Glättkelle

Geeignetes Rührgerät

(Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen)

#### Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

#### Lieferform

25 kg Kunststoffgebinde

#### Kennzeichnung

GHS05, GHS07

CE

#### Sicherheitshinweise

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

#### Sonstige Hinweise

Angrenzende nicht mineralische Bauteile (bestehende Wandaufbauten, Anschlüsse...) sind von den wirkstoffhaltigen EUROKRISTALL®-Produkten zu trennen.

#### Technische Daten

Brandverhalten Nicht brennbar (A1)

#### Zugehörige Produkte

EUROKRISTALL® KTG	Art.-Nr.: EE 50 10 0050
EUROKRISTALL® 100	Art.-Nr.: EE 50 10 0100
EUROKRISTALL® 300	Art.-Nr.: EE 50 10 0300
EUROPOX 100	Art.-Nr.: EE 50 20 0100
EUROPOX 300	Art.-Nr.: EE 50 20 0300
EUROPOX H-49	Art.-Nr.: EE 50 99 0049

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen jedoch unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Umstände abzustimmen. Die Gewährleistung kann ausschließlich für die Qualität unserer Produkte jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.